

Psycho Paint™

付加タイプシリコン塗料ベース

製品概要

Psycho Paint™ は、シリコン塗装のため開発された多用途で使いやすい付加タイプシリコンのペイントベースとなります。エピーゼ技術者や人形メーカーなど、付加タイプシリコンの成形作品に簡単に色を塗装できます。Psycho Paint™ は、2液性の半透明の付加タイプシリコンで、着色のベースとして使用します。Psycho Paint™ に希望の色を着色して、溶剤で希釈します。次に、エアブラシを使用し、モデルの表面（Dragon Skin™、Ecoflex™、他の付加タイプシリコン製）に薄い層を塗布します。ブラッシングでも塗装できます。

着色された Psycho Paint™ は、モデル表面に接着し、優れた耐摩耗性を提供します。その層は、非常に強く、ひび割れたり、剥がれたりせずにモデル表面と一緒に伸びて曲がります。シリコンマスク、シリコン製アプライアンス、その他の製作物を一時的に皮膚に接着する必要がある場合、Smooth-On 社の Slacker™（触感剤）や Skin-Tite™（皮膚接着剤）商品をお問い合わせください。

物性データ

項目	データ
混合比 A剤：B剤 + 溶剤	1：1 + 溶剤 (体積、重量)
比重 (g/cc)	1.07
作業可能時間 分/23℃	45分 (溶剤含む)
標準硬化時間 分/23℃	120分
外観 / 色	半透明
切断時伸び %	1000%

※ 23℃ 7日放置後の測定値。