

SLO-JO™

硬化遅延剤 (付加タイプ用)

製品概要

Slo-Jo™ 付加タイプ用シリコン硬化遅延剤は、シリコン成形品の物理的特性に影響を与えることなく、Smooth-On 付加タイプシリコンゴム製品や Soama Foama™シリコンフォームのポットライフ（作業可能時間）を延ばすよう設計された添加剤となります。

付加タイプシリコン	硬化剤(B剤)への Slot-Jo 添加量 (%)	作業可能時間	硬化時間
Mold Star™15	1%	90分	9時間
	2%	120分	13時間
Mold Star™ 16	1%	60分	4時間
	2%	90分	6時間
Mold Star™ 30	1%	90分	8時間
	2%	120分	12時間
Ecoflex™ 00-10	1%	90分	6時間
	2%	120分	7時間
Ecoflex™ 00-30	1%	120分	7時間
	2%	180分	8時間
Ecoflex™ 00-50	1%	60分	4時間
	2%	90分	5時間
Dragon Skin™ 10 Medium	1%	75分	7時間
	2%	90分	8時間
Dragon Skin™ 20	1%	60分	6時間
	2%	90分	7時間
Dragon Skin™ 30	1%	45分	24時間
	2%	60分	24時間
Smooth-Sil™ 935	1%	45分	24時間
	2%	60分	24時間
Smooth-Sil™ 940	1%	50分	24時間
	2%	60分	24時間
Smooth-Sil™ 950	1%	60分	24時間
	2%	90分	24時間
Sorta Clear™ 40	1%	75分	24時間
	2%	90分	24時間
Rebound™ 25	1%	45分	7時間
	2%	90分	7時間
Body Double™ Standard Set	1%	12分	2時間
	2%	18分	3時間
Soma Foama™	1%	60秒	1時間
	2%	75秒	1時間