

FlexFoam iT! III 混合比 1 : 2 (体積)、初付、発砲倍率 15 (48kg/m ³) ポットライフ : 35秒、ハンドリング 25分、硬化時間 : 2時間	トリアルキット	内容量 1.25 kg	A剤 : B剤 = 450g : 400g x2
	ガロンキット	内容量 9.99 kg	A剤 : B剤 = 3.63kg : 3.18kg x2
	5-ガロンキット	内容量 49.90 kg	A剤 : B剤 = 18.14kg : 15.88kg x2

FlexFoam iT! IV "タフスタッフ" 混合比 80 : 100 (重量)、初付、発砲倍率 13 (64kg/m ³) ポットライフ : 30秒、ハンドリング 45分、硬化時間 : 2時間	トリアルキット	内容量 810 g	A剤 : B剤 = 360g : 450g
	ガロンキット	内容量 6.53 kg	A剤 : B剤 = 2.90kg : 3.63kg
	5-ガロンキット	内容量 32.66 kg	A剤 : B剤 = 14.52kg : 18.14kg

FlexFoam iT! V 混合比 1 : 1 (体積)、初付、発砲倍率 11 (80kg/m ³) ポットライフ : 50秒、ハンドリング 45分、硬化時間 : 2時間	トリアルキット	内容量 880 g	A剤 : B剤 = 450g : 430g
	ガロンキット	内容量 7.08 kg	A剤 : B剤 = 3.63kg : 3.45kg
	5-ガロンキット	内容量 35.38 kg	A剤 : B剤 = 18.14kg : 17.24kg

FlexFoam iT! 6 "ピロソフト" 混合比 1 : 1 (体積)、初付、発砲倍率 10 (96kg/m ³) ポットライフ : 35秒、ハンドリング 60分、硬化時間 : 2時間	トリアルキット	内容量 880 g	A剤 : B剤 = 450g : 430g
	ガロンキット	内容量 7.08 kg	A剤 : B剤 = 3.63kg : 3.45kg
	5-ガロンキット	内容量 35.38 kg	A剤 : B剤 = 18.14kg : 17.24kg

FlexFoam iT! 7FR "難燃剤" 混合比 1 : 1 (体積)、初付、発砲倍率 8 (110kg/m ³) ポットライフ : 35秒、ハンドリング 60分、硬化時間 : 2時間	トリアルキット	内容量 960 g	A剤 : B剤 = 510g : 450g
	ガロンキット	内容量 7.76 kg	A剤 : B剤 = 4.13kg : 3.63kg
	5-ガロンキット	内容量 38.78 kg	A剤 : B剤 = 20.64kg : 18.14kg

FlexFoam iT! VIII "ピロソフト" 混合比 1 : 2 (体積)、初付、発砲倍率 7 (128kg/m ³) ポットライフ : 35秒、ハンドリング 25分、硬化時間 : 2時間	トリアルキット	内容量 1.35 kg	A剤 : B剤 = 450g : 450g x2
	ガロンキット	内容量 10.53 kg	A剤 : B剤 = 3.63kg : 3.45kg x2
	5-ガロンキット	内容量 52.62 kg	A剤 : B剤 = 18.14kg : 17.24kg x2

FlexFoam iT! X 混合比 1 : 1 (体積)、初付、発砲倍率 6 (160kg/m ³) ポットライフ : 50秒、ハンドリング 45分、硬化時間 : 2時間	トリアルキット	内容量 880 g	A剤 : B剤 = 450g : 430g
	ガロンキット	内容量 7.08 kg	A剤 : B剤 = 3.63kg : 3.45kg
	5-ガロンキット	内容量 35.38 kg	A剤 : B剤 = 18.14kg : 17.24kg

FlexFoam iT! 14 混合比 1 : 2 (体積)、初付、発砲倍率 4 (220kg/m ³) ポットライフ : 60秒、ハンドリング 45分、硬化時間 : 2時間	トリアルキット	内容量 1.31 kg	A剤 : B剤 = 450g : 430g x2
	ガロンキット	内容量 10.53 kg	A剤 : B剤 = 3.63kg : 3.45kg x2
	5-ガロンキット	内容量 52.62 kg	A剤 : B剤 = 18.14kg : 17.24kg x2

FlexFoam iT! 15 "タフスタッフ" 混合比 1 : 2 (体積)、初付、発砲倍率 4 (240kg/m ³) ポットライフ : 2分、ハンドリング 90分、硬化時間 : 4時間	トリアルキット	内容量 1.27 kg	A剤 : B剤 = 450g : 410g x2
	ガロンキット	内容量 10.35 kg	A剤 : B剤 = 3.63kg : 3.36kg x2
	5-ガロンキット	内容量 51.70 kg	A剤 : B剤 = 18.14kg : 16.78kg x2

FlexFoam iT! 17 混合比 1 : 2 (体積)、初付、発砲倍率 3.5 (270kg/m ³) ホットライフ : 60秒、ハンドリング 30分、硬化時間 : 2時間	トリアルキット	内容量 1.27 kg	A剤 : B剤 = 450g : 410g x2
	ガロンキット	内容量 10.35 kg	A剤 : B剤 = 3.63kg : 3.36kg x2
	5-ガロンキット	内容量 51.70 kg	A剤 : B剤 = 18.14kg : 16.78kg x2

FlexFoam iT! 23FR "難燃剤" 混合比 85 : 100 (重量)、初付、発砲倍率 2 (370kg/m ³) ホットライフ : 90秒、ハンドリング 60分、硬化時間 : 2時間	トリアルキット	内容量 840 g	A剤 : B剤 = 390g : 450g
	ガロンキット	内容量 6.71 kg	A剤 : B剤 = 3.08kg : 3.63kg
	5-ガロンキット	内容量 33.56 kg	A剤 : B剤 = 15.42kg : 18.14kg

FlexFoam iT! 25 混合比 1 : 2 (重量)、初付、発砲倍率 2 (400kg/m ³) ホットライフ : 90秒、ハンドリング 25分、硬化時間 : 2時間	トリアルキット	内容量 1.35 kg	A剤 : B剤 = 450g : 450g x2
	ガロンキット	内容量 10.89 kg	A剤 : B剤 = 3.63kg : 3.63kg x2
	5-ガロンキット	内容量 54.42 kg	A剤 : B剤 = 18.14kg : 18.14kg x2