

DRAGON SKIN F/X Pro	トライアルキット	内容量 900g	A剤 : B剤 = 450g : 450g
混合比1 : 1、半透明、硬度 2A、	ガロンキット	内容量 7.26 kg	A剤 : B剤 = 3.63kg : 3.63kg
ポットライフ : 12分、硬化時間 : 40分	5-ガロンキット	内容量 36.28 kg	A剤 : B剤 = 18.14kg : 18.14kg

DRAGON SKIN 10 Slow	トライアルキット	内容量 900g	A剤 : B剤 = 450g : 450g
混合比1 : 1、半透明、硬度 10A	ガロンキット	内容量 7.26 kg	A剤 : B剤 = 3.63kg : 3.63kg
ポットライフ : 45分、硬化時間 : 7時間	5-ガロンキット	内容量 36.28 kg	A剤 : B剤 = 18.14kg : 18.14kg

DRAGON SKIN 10 Medium	トライアルキット	内容量 900g	A剤 : B剤 = 450g : 450g
混合比1 : 1、半透明、硬度 10A	ガロンキット	内容量 7.26 kg	A剤 : B剤 = 3.63kg : 3.63kg
ポットライフ : 20分、硬化時間 : 5時間	5-ガロンキット	内容量 36.28 kg	A剤 : B剤 = 18.14kg : 18.14kg

DRAGON SKIN 10 Fast	トライアルキット	内容量 900g	A剤 : B剤 = 450g : 450g
混合比1 : 1、半透明、硬度 10A	ガロンキット	内容量 7.26 kg	A剤 : B剤 = 3.63kg : 3.63kg
ポットライフ : 8分、硬化時間 : 75分	5-ガロンキット	内容量 36.28 kg	A剤 : B剤 = 18.14kg : 18.14kg

DRAGON SKIN 10 Very Fast	トライアルキット	内容量 900g	A剤 : B剤 = 450g : 450g
混合比1 : 1、半透明、硬度 10A	ガロンキット	内容量 7.26 kg	A剤 : B剤 = 3.63kg : 3.63kg
ポットライフ : 4分、硬化時間 : 30分	5-ガロンキット	内容量 36.28 kg	A剤 : B剤 = 18.14kg : 18.14kg

DRAGON SKIN 10 NV	トライアルキット	内容量 900g	A剤 : B剤 = 450g : 450g
混合比1 : 1、半透明、硬度 10A	ガロンキット	内容量 7.26 kg	A剤 : B剤 = 3.63kg : 3.63kg
ポットライフ : 15分、硬化時間 : 75分	5-ガロンキット	内容量 36.28 kg	A剤 : B剤 = 18.14kg : 18.14kg

DRAGON SKIN 20	トライアルキット	内容量 900g	A剤 : B剤 = 450g : 450g
混合比1 : 1、半透明、硬度 20A	ガロンキット	内容量 7.26 kg	A剤 : B剤 = 3.63kg : 3.63kg
ポットライフ : 25分、硬化時間 : 4時間	5-ガロンキット	内容量 36.28 kg	A剤 : B剤 = 18.14kg : 18.14kg

DRAGON SKIN 30	トライアルキット	内容量 900g	A剤 : B剤 = 450g : 450g
混合比1 : 1、半透明、硬度 30A	ガロンキット	内容量 7.26 kg	A剤 : B剤 = 3.63kg : 3.63kg
ポットライフ : 45分、硬化時間 : 16時間	5-ガロンキット	内容量 36.28 kg	A剤 : B剤 = 18.14kg : 18.14kg