

製品容量

DRAGON SKIN F/X Pro 混合比1 : 1、半透明、硬度 2A、 ホットライフ : 12分、硬化時間 : 40分	トライアルキット		ガロンキット	
	内容量 0.9 kg		内容量 7.26 kg	
	A剤 0.45kg	B剤 0.45kg	A剤 3.63kg	B剤 3.63kg
DRAGON SKIN 10 Slow 混合比1 : 1、半透明、硬度 10A ホットライフ : 45分、硬化時間 : 7時間	トライアルキット		ガロンキット	
	内容量 0.9 kg		内容量 7.26 kg	
	A剤 0.45kg	B剤 0.45kg	A剤 3.63kg	B剤 3.63kg
DRAGON SKIN 10 Medium 混合比1 : 1、半透明、硬度 10A ホットライフ : 20分、硬化時間 : 5時間	トライアルキット		ガロンキット	
	内容量 0.9 kg		内容量 7.26 kg	
	A剤 0.45kg	B剤 0.45kg	A剤 3.63kg	B剤 3.63kg
DRAGON SKIN 10 Fast 混合比1 : 1、半透明、硬度 10A ホットライフ : 8分、硬化時間 : 75分	トライアルキット		ガロンキット	
	内容量 0.9 kg		内容量 7.26 kg	
	A剤 0.45kg	B剤 0.45kg	A剤 3.63kg	B剤 3.63kg
DRAGON SKIN 10 Very Fast 混合比1 : 1、半透明、硬度 10A ホットライフ : 4分、硬化時間 : 30分	トライアルキット		ガロンキット	
	内容量 0.9 kg		内容量 7.26 kg	
	A剤 0.45kg	B剤 0.45kg	A剤 3.63kg	B剤 3.63kg
DRAGON SKIN 10 NV 混合比1 : 1、半透明、硬度 10A ホットライフ : 15分、硬化時間 : 75分	トライアルキット		ガロンキット	
	内容量 0.9 kg		内容量 7.26 kg	
	A剤 0.45kg	B剤 0.45kg	A剤 3.63kg	B剤 3.63kg
DRAGON SKIN 20 混合比1 : 1、半透明、硬度 20A ホットライフ : 25分、硬化時間 : 4時間	トライアルキット		ガロンキット	
	内容量 0.9 kg		内容量 7.26 kg	
	A剤 0.45kg	B剤 0.45kg	A剤 3.63kg	B剤 3.63kg
DRAGON SKIN 30 混合比1 : 1、半透明、硬度 30A ホットライフ : 45分、硬化時間 : 16時間	トライアルキット		ガロンキット	
	内容量 0.9 kg		内容量 7.26 kg	
	A剤 0.45kg	B剤 0.45kg	A剤 3.63kg	B剤 3.63kg