

MOLD STAR 15 Slow 混合比 1 : 1、グリーン、硬度 15A、 ポットライフ：50分、硬化時間：4時間	トリアルキット	内容量 900g	A剤 : B剤 = 450g : 450g
	ガロンキット	内容量 8.16 kg	A剤 : B剤 = 4.08kg : 4.08kg
	5-ガロンキット	内容量 40.82 kg	A剤 : B剤 = 20.41kg : 20.41kg

MOLD STAR 16 Fast 混合比 1 : 1、ブルーグリーン、硬度 16A、 ポットライフ：6分、硬化時間：30分	トリアルキット	内容量 900g	A剤 : B剤 = 450g : 450g
	ガロンキット	内容量 8.16 kg	A剤 : B剤 = 4.08kg : 4.08kg
	5-ガロンキット	内容量 40.82 kg	A剤 : B剤 = 20.41kg : 20.41kg

MOLD STAR 30 混合比 1 : 1、ブルー、硬度 30A、 ポットライフ：45分、硬化時間：6時間	トリアルキット	内容量 900g	A剤 : B剤 = 450g : 450g
	ガロンキット	内容量 7.98 kg	A剤 : B剤 = 4.08kg : 3.90kg
	5-ガロンキット	内容量 39.91 kg	A剤 : B剤 = 20.41kg : 19.50kg

MOLD STAR 19T 混合比 1 : 1、半透明、硬度 19A、 ポットライフ：3分、硬化時間：12分	トリアルキット	内容量 900g	A剤 : B剤 = 450g : 450g
	ガロンキット	内容量 7.26 kg	A剤 : B剤 = 3.63kg : 3.63kg
	5-ガロンキット	内容量 36.28 kg	A剤 : B剤 = 18.14kg : 18.14kg

MOLD STAR 20T 混合比 1 : 1、半透明、硬度 20A、 ポットライフ：6分、硬化時間：30分	トリアルキット	内容量 900g	A剤 : B剤 = 450g : 450g
	ガロンキット	内容量 7.26 kg	A剤 : B剤 = 3.63kg : 3.63kg
	5-ガロンキット	内容量 36.28 kg	A剤 : B剤 = 18.14kg : 18.14kg

MOLD STAR 31T 混合比 1 : 1、半透明、硬度 31A、 ポットライフ：5分、硬化時間：23分	トリアルキット	内容量 900g	A剤 : B剤 = 450g : 450g
	ガロンキット	内容量 7.98 kg	A剤 : B剤 = 4.08kg : 3.90kg
	5-ガロンキット	内容量 39.91 kg	A剤 : B剤 = 20.41kg : 19.50kg