

SMOOTH-SIL 936 混合比 100 : 10、ブルー、硬度 36A ホットライフ : 60分、硬化時間 : 24時間	トライアルキット	内容量 1.0 KG	A剤 : B剤 = 910g : 90g
	ガロンキット	内容量 4.99 kg	A剤 : B剤 = 4.54kg : 0.45kg
	5-ガロンキット	内容量 24.95 kg	A剤 : B剤 = 22.68kg : 2.27kg

SMOOTH-SIL 940 混合比 100 : 10、ピンク、硬度 40A ホットライフ : 30分、硬化時間 : 24時間	トライアルキット	内容量 1.0 KG	A剤 : B剤 = 910g : 90g
	ガロンキット	内容量 4.99 kg	A剤 : B剤 = 4.54kg : 0.45kg
	5-ガロンキット	内容量 24.95 kg	A剤 : B剤 = 22.68kg : 2.27kg

SMOOTH-SIL 945 混合比 1 : 1、パープル、硬度 45A ホットライフ : 25分、硬化時間 : 6時間	トライアルキット	内容量 900g	A剤 : B剤 = 450g : 450g
	ガロンキット	内容量 8.16 kg	A剤 : B剤 = 4.08kg : 4.08kg
	5-ガロンキット	内容量 40.82 kg	A剤 : B剤 = 20.41kg : 20.41kg

SMOOTH-SIL 950 混合比 100 : 10、ブルー、硬度 50A ホットライフ : 45分、硬化時間 : 18時間	トライアルキット	内容量 1.0 KG	A剤 : B剤 = 910g : 90g
	ガロンキット	内容量 4.99 kg	A剤 : B剤 = 4.54kg : 0.45kg
	5-ガロンキット	内容量 24.95 kg	A剤 : B剤 = 22.68kg : 2.27kg

SMOOTH-SIL 960 混合比 100 : 10、グリーン、硬度 60A ホットライフ : 45分、硬化時間 : 16時間	トライアルキット	内容量 1.0 KG	A剤 : B剤 = 910g : 90g
	ガロンキット	内容量 4.99 kg	A剤 : B剤 = 4.54kg : 0.45kg
	5-ガロンキット	内容量 24.95 kg	A剤 : B剤 = 22.68kg : 2.27kg